

HÉZAGKIÖNTŐ ANYAG

Beton – és aszfalthézagok kiöntése

A BITUNOVA hézagkiöntő anyagokat új és régi beton vagy aszfaltburkolatok repedéseinek megszüntetésére alkalmazhatóak. Minden közlekedőfelületen alkalmasak függőleges vagy kissé ferde fugákhoz. A kiöntőmasszákat keverővel, termosztátvezérlésű fűtéssel és hőmérővel ellátott olvasztóberendezésben lassan kell a bedolgozási hőmérsékletre melegíteni.

- **Aszfalt- és betonfelületek fugáihoz használható**
- **CE – minőségű, bevizsgált termék**
- **Polimerrel módosított**
- **Kézi és gépi bedolgozásra egyaránt alkalmas**
- **Extrém állékony, nincs utólagos megereszkedés**



A kiöntőmassza megolvasztása

Mechanikus keverő nélküli bitumenolvasztó nem alkalmas a felolvasztásra. Ennél a berendezésnél túlmelegedhet a massa, ami a termék tulajdonságainak javítása céljából hozzáadott polimer és a töltőanyagok lesüllyedését vagy bomlását idézheti elő. A kiöntőanyag megolvasztására csak előzőleg megtisztított, azaz szilárd, ráégett maradványoktól mentes főzöt szabad használni.

A hézag előkészítése

A hézagot sűrített levegővel ki kell fújatni, seprős berendezéssel kitisztítani, majd a felső szegélyéig alkalmas kellőssítőanyaggal kezelni.

A hézag kiöntése

Az előkezelt hézagot csak száraz időben szabad kiönteni. A fuga száraz és pormentes legyen. A felvitt kellőssítőnek száraznak kell lennie (ujjvizsgálat)

Bedolgozási hőmérséklet : kb. + 160°C

A hézag felületi hőmérséklete: legalább + 5, száraz

Anyagfogyás számítása : $\frac{\text{Hézaghossz (m)} \times \text{hézagszélesség (cm)} \times \text{hézagmélység (cm)} \times \text{fajsúly}}{10}$

Kiszerezés : papírdoboz 12 kg Raklap: 56 doboz
Papírdoboz 25 kg Raklap: 24 doboz

Tárolás : Száraz és nem túl meleg helyen